

ライン向け塗料

CK-UV400 (PVC)

CK-UV400 (PVC) はPVCトップコート用UV塗料でウレタンアクリレート樹脂、反応性モノマー、光開始剤、その他特殊な材料で構成されております。特にCK-UV400 は硬化後もとても優秀な防汚性、塗膜物性も優れています。

用途

PVCのトップコート

物性

物性	
外観	不透明な液体
比重 (25℃)	1.10±0.02
粘度 (25℃、cps)	600±100
不揮発分	約 99%

塗装システム

- 1、 前処理：脱脂
- 2、 塗装方法：ロールコーティング、エアナイフ塗装
- 3、 硬化条件：UV照射-1000mj 以上
- 4、 塗装の厚さ：15~30μm

注意点

- * 皮膚に付着した場合、体質によって炎症を起こすことがあります。皮膚に付着した場合、直ちにウエスなどでふき取り石鹼水で洗浄してください。
- * 眼に入った場合は直ちに大量の水で洗浄の後、専門医の診断を受けてください。
- * 換気を十分に行い、直射日光が入らないところで作業してください。
- * 直射日光を避け、冷暗所にて保管ください。

販売単位

200kg (D/M)

保存期間

保存期間は25℃の暗所で製造後、約6ヶ月です。