

ライン向け塗料

UV-ILAC400 トップコート

UV-ILAC400 トップコートは木部のトップコートUV塗料でウレタンアクリレート樹脂、反応性モノマー、光開始剤、添加剤で構成されております。木部や中塗り塗料との相性もよく、塗膜物性も優秀です。

用途

MDF、木部のトップコート

物性

物性	
外観	不透明な液体
比重 (25℃)	1.08±0.02
粘度 (25℃、Ku)	65±3
不揮発分	約 95%±3
標準塗布量	10~15 g/m ²
硬化速度	4~5m/分 (80W/cm)
塗装条件	温度 5℃ (湿度 80%以下)
塗装方法	ダイレクト・ローラー
分類	一般用

注意点

- * 木材の含水率が 15%以下になるように十分に乾燥させてください。
- * 眼にはいらないように、肌に付かないように取り扱いに注意してください。
- * 換気を十分に行い、直射日光が入らないところで作業してください。
- * 直射日光を避け、冷暗所にて保管ください。

販売単位

18L 缶 (最低ロット 10 缶)

保存期間

保存期間は 25℃の暗所で製造後、約 3 ヶ月です。